



COELAN Antislip

Teknisk datablad

Udgave: 2019-12-12)

Anvendelsesområde:

Glasmel til strøning over hele eller delflader af diverse COELAN-coatingsystemer til øgning af glidehæmning.

Farve / indstilling:

- transparent

Produktgenskaber:

- Glasmel 105 - 210 µ

Beholderstørrelse

0,3 kg dåse

Materialeforbrug:

- efter behov

Opbevaring:

I lukkede originalbeholdere i tørre rum

Bortskaffelse

Bortskaffelse i flydende tilstand

/

Bortskaffelse i hærdet tilstand

EAK 08 04 10

Underlag:

- COELAN Antislip kan ved hjælp af et farvet eller transparent klæbelag strøes på eksisterende COELAN-coatingsystemer.
- Yderligere oplysninger vedrørende behandling af underlaget fremgår af de separate tekniske datablade samt de pågældende forarbejdningsvejledninger.

Forarbejdningsstemperatur:

Materiale-, omgivelsesluft- og underlagstemperatur: min +5°C op til maks. +30°C

Relativ luftfugtighed: < 80 %

Underlagets temperatur skal ligge mindst 3K over dugpunkttemperaturen.

Forarbejdningsråd:

- Den eksisterende COELAN -coating aktiveres evt. med KEMCO LE flexo-hæftegrunder eller COELAN Båd fleksibel hæftegrunder LE (se det pågældende tekniske datablad).
- Påfør klæbelaget med et materialeforbrug på ca. 250 g/m².
- Fuld- og delvis strøning af COELAN Antislip.

Sørg under og efter forarbejdning for en god, jævn og varig ventilation for at garantere en jævn udhærdning.

Yderligere oplysninger vedrørende forarbejdning fremgår af de separate tekniske datablade samt de pågældende forarbejdningsvejledninger.

Vigtige oplysninger

Denne tekniske information bør pga. vores erfaringer efter bedste viden, iht. teknikken aktuelle status. Da der også kan tænkes anvendelsesbetingelser, som vi ikke kender, er denne rådgivning ikke-bindende. Desuden forbeholder vi os tekniske ændringer i fremskridtets tjeneste og de resulterende ændringer i kernetdataene. Ved udgivelse af denne version mister de forudgående tekniske oplysninger deres gyldighed. Ved alle spørgsmål er det muligt at gøre brug af vores specielle anvendelsestekniske rådgivning. Aftaler og tilsikringer kræver ikke skriftform. Derudover gælder vores salgs- og leveringsbetingelser.