

## Clipper I

### Produktbeschreibung

#### Typ

Dieses Produkt ist ein konservierendes Öl für Holzboote.

#### Besondere Merkmale und Nutzen

Es basiert auf einem speziellen Öl mit sehr gutem Penetriereffekt. Es bietet eine sehr gute Grundlage für die Behandlung mit Jotun Yachting Lacken.

#### Empfohlene Anwendung

Ideal sowohl für Innen- als auch Außenbereiche

### Produktdaten

<b>Farbtöne</b>	klar		
<b>Generischer Typ</b>	Alkyd		
<b>Festkörper</b>	24	± 2	Volumen%
<b>Flammpunkt</b>	62 °C		
<b>VOC - USA</b>	630	g/l	EPA Method 24
<b>VOC - Lösemittelrichtlinie</b>	5,3	g/kg	SED (1999/13/EC)

### Gebinde (typisch)

	Volumen (Liter)	Gebindegröße (Liter)
Clipper I	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass lokale Varianten auf Grund lokaler Richtlinien in Packgröße und Füllmenge abweichen können.

### Anwendungsdaten

#### Das Produkt kann appliziert werden mit

Pinsel: Bürsten gedacht für Flecken.

### Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Einkomponentig

### Reinigung der Malerwerkzeuge

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

### Trocknungszeiten

<b>Relative Luftfeuchtigkeit (RH)</b>	50 %	50 %	50 %	50 %
<b>Untergrundtemperatur</b>	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
<b>Oberflächen(hand)trocken</b>	12h	10h	1.5h	1h
<b>Überstreichbarkeitsintervall, Minimum</b>	24h	20h	7h	6h

## Verarbeitungshinweise

### Oberflächenvorbehandlung

Fettige, ölige oder anderweitig verunreinigte Flächen mit einem empfohlenen Jotun Yachting Reiniger waschen. Auf beschichteten Flächen lösen Lack, verwittertes Holz und lose Holzfasern entfernen. Für beste Ergebnisse muss der Untergrund sauber, trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sein.

### Vorbehandlung

Neues öliges, tropisches Hartholz muss mit Jotun Thinner No. 18 oder einem Verdünnr für Zelluloselack gewaschen und anschließend leicht angeschliffen werden. Verwitterte Flächen müssen bis zum frischen Holz abgeschliffen werden. Beschichtete Flächen müssen mit einem alkalischen Reinigungsmittel gewaschen, mit Frischwasser abgespült und anschließend leicht geschliffen werden. Alle Flächen müssen mit Sandpapier P80-P180 geschliffen werden. Entfernen Sie den Staub vom Schleifen.

### Grundierung

5-15 Anstriche Clipper I auftragen, je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes.

### Endanstrich

Den empfohlenen Jotun Yachting Lack applizieren.

### Bemerkungen

Gebrauchsfertig. Keine Verdünnung dazugeben. Materialien wie Reinigungslappen, Papiertücher und Schutzanzüge, die mit diesem Produkt kontaminiert sind, können sich einige später spontan selbst entzünden.

Verunreinigte Materialien müssen am Ende jedes Arbeitstages vom Arbeitsplatz entfernt und außerhalb gelagert werden. Verunreinigtes Material sollte am Ende jedes Arbeitstages vom Arbeitsplatz entfernt und außerhalb gelagert werden.

### Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

### Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Clipper I 48 Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

### Abfallbeseitigung

Farbreste und Lösemittelreiniger (zum reinigen der Ausrüstung) müssen bei einem lokalen Recyclingcenter entsorgt werden.

## Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt. Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

## Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach Jotun's bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Jotun's Produkte werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich Jotun's Einflussnahme entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produkthanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produktes für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.