

Farm 80

Produktbeschreibung

Typ

Dies ist ein viskoses, elastomeres Dichtungsmaterial.

Besondere Merkmale und Nutzen

Es haftet sehr gut auf Holzuntergründen.

Empfohlene Anwendung

Gedacht als fugenfüllendes Produkt für kleine und mittlere Fugen.

Produktdaten

Farbtöne	dunkelbraun		
Festkörper	100 ± 2	Volumen%	
Flammpunkt	35 °C		
VOC - USA	271	g/l	EPA Method 24
VOC - Lösemittelrichtlinie	2,28	g/kg	SED (1999/13/EC)

Gebinde (typisch)

	Volumen (Liter)	Gebindegröße (Liter)
Farm 80	1	1

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass lokale Varianten auf Grund lokaler Richtlinien in Packgröße und Füllmenge abweichen können.

Anwendungsdaten

Das Produkt kann appliziert werden mit

Pinsel: Steife Nylonbürste verwenden.

Spachtel, Glättspachtel: Kann verwendet werden.

Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Einkomponentig

Verdüner

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Trocknungszeiten

Relative Luftfeuchtigkeit (RH)	50 %	50 %	50 %
Untergrundtemperatur	10 °C	23 °C	40 °C
Oberflächen(hand)trocken	2h	1.5h	1h
Durchgetrocknet	48h	24h	18h
Überstreichbarkeitsintervall, Minimum	6h	4h	3h

Verarbeitungshinweise

Oberflächenvorbehandlung

Fettige, ölige oder anderweitig verunreinigte Flächen mit einem empfohlenen Jotun Yachting Reiniger waschen. Für beste Ergebnisse muss der Untergrund sauber, trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sein.

Vorbehandlung

Alle Flächen müssen mit Sandpapier P80-P180 geschliffen werden. Mit Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit reinigen.

Grundierung

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung im technischen Datenblatt für das ausgewählte Jotun Yachting Produkt.

Spachtel

Die Fuge ausfüllen.

Endanstrich

Oberwerk: Mit zwei Anstrichen des ausgewählten Decklacks abschließen. Unterwasserbereich: Mit zwei Anstrichen des ausgewählten Antifoulings abschließen.

Bemerkungen

Hellfarbige Antifoulings können aufgrund von Durchblutungen verfärben.

Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Farm 80 48 Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

Abfallbeseitigung

Farbreste und Lösemittelreiniger (zum reinigen der Ausrüstung) müssen bei einem lokalen Recyclingcenter entsorgt werden.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach Jotun's bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Jotun's Produkte werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich Jotun's Einflussnahme entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produktes für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.