

## Shipolin

### Produktbeschreibung

#### Typ

Dies ist ein thixotroper alkydbasierender Decklack.

#### Besondere Merkmale und Nutzen

Es ist glänzend und hat ausgezeichnete Nivellierungseigenschaften. Sie hat ein glänzendes Erscheinungsbild mit guter Glanzbeständigkeit. Einfach zu applizieren.

#### Empfohlene Anwendung

Zu verwenden als Decklack in Überwasserumgebungen.

### Produktdaten

<b>Farbtöne</b>	gemäß Farbtonkarte		
<b>Generischer Typ</b>	Alkyd		
<b>Festkörper</b>	47	± 2	Volumen%
<b>Flammpunkt</b>	62 °C		
<b>VOC - USA</b>	425	g/l	EPA Method 24
<b>VOC - Lösemittelrichtlinie</b>	3,57	g/kg	SED (1999/13/EC)

### Gebinde (typisch)

	Volumen (Liter)	Gebindegröße (Liter)
Shipolin	1 / 3	1 / 3

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass lokale Varianten auf Grund lokaler Richtlinien in Packgröße und Füllmenge abweichen können.

### Anwendungsdaten

#### Das Produkt kann appliziert werden mit

Pinself: Qualitativ hochwertiges Naturhaar verwenden (wie Dachs- oder Ochsenhaar).

Rolle: 2 mm Schaumstoffrolle und 5 mm Naturhaarrolle verwenden.

### Empfohlene Schichtstärke pro Anstrich

<b>Trocken</b>	Minimum	30 µm
<b>Trocken</b>	Maximum	50 µm
<b>Trocken</b>	Typisch	40 µm
<b>Nass</b>	Minimum	65 µm
<b>Nass</b>	Maximum	110 µm
<b>Nass</b>	Typisch	85 µm

### Ergiebigkeit pro Anstrich

<b>Theoretisch</b>	Minimum	9,4 m <sup>2</sup> /l
<b>Theoretisch</b>	Maximum	15,7 m <sup>2</sup> /l
<b>Theoretisch</b>	Typisch	11,8 m <sup>2</sup> /l

### Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Einkomponentig

### Verdüner

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

### Trocknungszeiten

<b>Relative Luftfeuchtigkeit (RH)</b>	50 %	50 %	50 %	50 %
<b>Untergrundtemperatur</b>	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
<b>Oberflächen(hand)trocken</b>	8h	6h	4h	2h
<b>Durchgetrocknet</b>	20h	14h	6h	3h
<b>Überstreichbarkeitsintervall, Minimum</b>	36h	18h	16h	12h

## Verarbeitungshinweise

### Oberflächenvorbehandlung

Fettige, ölige oder anderweitig verunreinigte Flächen mit einem empfohlenen Jotun Yachting Reiniger waschen. Hochdruckwaschen mit Frischwasser mit anschließenden Schleifen mit P280 -P360 ist erforderlich. Für beste Ergebnisse muss der Untergrund sauber, trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sein.

### Grundierung

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung im technischen Datenblatt für das ausgewählte Jotun Yachting Produkt.

### Spachtel

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung im technischen Datenblatt für das ausgewählte Jotun Yachting Produkt.

### Endanstrich

Zwei Anstriche applizieren.

### Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

### Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Shipolin 48 Monat(e)

---

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

### **Abfallbeseitigung**

Farbreste und Lösemittelreiniger (zum reinigen der Ausrüstung) müssen bei einem lokalen Recyclingcenter entsorgt werden.

---

## **Gesundheit und Sicherheit**

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.  
Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.  
Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4  
Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.  
Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.  
Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

---

## **Haftungsausschluss**

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach Jotun's bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Jotun's Produkte werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich Jotun's Einflussnahme entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produkthanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produktes für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.