

## Teak Oil

### Produktbeschreibung

#### Typ

Dieses Produkt basiert auf Pflanzenöl.

#### Besondere Merkmale und Nutzen

Die Penetriereigenschaften sorgen für einen guten Schutz von Teakholzflächen.

#### Empfohlene Anwendung

Gedacht zum Schutz des Teakholzdecks vor Oxidation und den üblichen Problemen, die durch Umwelteinflüsse verursacht werden.

Kann auf anderen Holzflächen eingesetzt werden.

### Produktdaten

|                        |             |     |               |
|------------------------|-------------|-----|---------------|
| <b>Farbtöne</b>        | strohfarben |     |               |
| <b>Generischer Typ</b> | Alkyd       |     |               |
| <b>Festkörper</b>      | 20          | ± 2 | Volumen%      |
| <b>Flammpunkt</b>      | 42 °C       |     |               |
| <b>VOC - USA</b>       | 650         | g/l | EPA Method 24 |

### Gebinde (typisch)

|          | Volumen (Liter) | Gebindegröße (Liter) |
|----------|-----------------|----------------------|
| Teak Oil | 0.5             | 0.5                  |

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass lokale Varianten auf Grund lokaler Richtlinien in Packgröße und Füllmenge abweichen können.

### Anwendungsdaten

#### Das Produkt kann appliziert werden mit

Pinself: Bürsten gedacht für Flecken.

#### Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Einkomponentig

#### Verdünner

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

## Trocknungszeiten

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (RH)</b>            | 50 %  | 50 %  | 50 %  |
| <b>Untergrundtemperatur</b>                      | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
| <b>Durchgetrocknet</b>                           | 1h    | 1h    | 1h    |
| <b>Überstreichbarkeitsintervall,<br/>Minimum</b> | 1h    | 1h    | 1h    |

## Verarbeitungshinweise

### Oberflächenvorbehandlung

Auf beschichteten Flächen losen Lack, verwittertes Holz und lose Holzfasern entfernen. Teakholz mit Flecken und starker Verfärbung mit dem empfohlenen Jotun Reiniger waschen. Für beste Ergebnisse muss der Untergrund sauber, trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sein.

### Vorbehandlung

Gut mit frischem Wasser abspülen. Mit Teak Cleaner reinigen.

### Endanstrich

Einen Anstrich applizieren. Nach 15 Minuten überschüssiges Öl mit einem sauberen und trockenen Lappen entfernen. Beschädigtes oder sehr trockenes Holz kann mehr als einen Anstrich benötigen, den Vorgang wiederholen.

### Bemerkungen

Materialien wie Reinigungslappen, Papiertücher und Schutzanzüge, die mit diesem Produkt kontaminiert sind, können sich einige später spontan selbst entzünden.

Verunreinigte Materialien müssen am Ende jedes Arbeitstages vom Arbeitsplatz entfernt und außerhalb gelagert werden. Verunreinigtes Material sollte am Ende jedes Arbeitstages vom Arbeitsplatz entfernt und außerhalb gelagert werden.

### Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

### Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Teak Oil 48 Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

### Abfallbeseitigung

Farbreste und Lösemittelreiniger (zum reinigen der Ausrüstung) müssen bei einem lokalen Recyclingcenter entsorgt werden.

---

## Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

---

## Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach Jotun's bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Jotun's Produkte werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich Jotun's Einflussnahme entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produktes für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.